

Scheda tecnica

IMPREGNANTE

Distributore Esclusivo per l'Italia :

Collmon srl. Via F.lli Cervi, 75-95/P

50010 campi Bisenzio (FI)

Tel. 055/8969733 E-Mail:info@collmon.it

AQUACOLOR-IMPREGNANTE ALL'ACQUA

©DESCRIZIONE

Impregnante sintetico, a base di resine alchiliche, neutro o pigmentato con i pigmenti sintetici, dotati di estrema stabilità.

Ha funzione protettiva e decorativa.

Nelle tonalità NEUTRO - NOCE – CASTAGNO - MOGANO - QUERCIA - PINO

(La perfetta miscibilità consente di ottenere altre tonalità intermedie desiderate)

©CARATTERISTICHE PRINCIPALI

-Resistente alle intemperie.

-Ottima Elasticità.

-Ottima resistenza ad ambienti difficili (montano, marino).

©IMPIEGO

Su legno nuovo o già verniciato, all'esterno o all'interno, in qualsiasi ambiente (marino, montano, urbano, industriale), su infissi e serramenti, perlinature, balconate, imbarcazioni, etc.

Prodotto non filmogeno. Lavora per impregnazione. Dotato di ottima penetrazione, esalta la resistenza del legno nei confronti dell'aggressione atmosferica e dell'umidità.

La scelta mirata dei fungicidi ed insetticidi impiegati, garantisce una prolungata protezione del legno contro la PUTREFAZIONE (basidiomiceti), contro le MACCHIE BLU (ascomiceti), e contro l'attività di INSETTI (tarli, termiti, etc.) , attraverso un'azione preventiva combinata insetticida ed insetto-repellente.

La presenza dei pigmenti, dotati di estrema stabilità, esalta la nervatura del legno e fornisce mordenzatura nel tono richiesto.

©APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con AQUACOLOR deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Carteggiare ed applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura.

SU SUPPORTI GIA' VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare.

Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone quindi applicare una o più mani di prodotto intervallate da leggera carteggiatura.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless.

Non è consigliabile applicare all'esterno esclusivamente AQUACOLOR NEUTRO: infatti, nei confronti dei raggi UV, i tipi di AQUACOLOR PIGMENTATI offrono una maggiore resistenza.

L'applicazione dell'impregnante AQUACOLOR può essere rinnovata nel tempo senza necessità di carteggiatura, ma facendo semplicemente procedere alla nuova applicazione una accurata pulizia.

Comunque, in entrambi i casi, si può ottenere una ottima preparazione del supporto sostituendo il ciclo sopra descritto con l'applicazione di più mani preparatorie di AQUACOLOR, neutro o colorato a seconda delle necessità, a cui far seguire UNA o PIU' mani di finitura di AQUAFLAT LUCIDA.

Volendo ottenere una finitura opaca (satinata), procedere fino alla penultima mano secondo le istruzioni relative all'applicazione di AQUAFLAT LUCIDA.

Per l'ultima mano impiegare la vernice AQUAFLAT SATINATA, che è perfettamente compatibile con la vernice AQUAFLAT LUCIDA, e/o con l'impregnante AQUACOLOR utilizzati per il ciclo di preparazione.

Condizioni dell'ambiente e del supporto :

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente:	min. 10°C / max 35°C
Umidità relativa dell'ambiente:	< 75%
Temperatura del supporto :	min. 10°C / max 35°C

©DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale.

Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE l'APPLICAZIONE, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

©STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

©CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% 60% U.R.)

Peso specifico	0,95 ± 0.02 Kg./Lt.
Resa (*)	8 – 10 Mq./Kg a rullo e a pennello 10 -12 Mq./Kg a spruzzo

Essiccazione	1 ora fuori impronta 5 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

Il prodotto è disponibile nelle tonalità : CARTELLA

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

©CLASSIFICAZIONE VOC

Prodotto esente dalla normativa 2004/42/CE

©PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano l' impregnante AQUACOLOR nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa **SCHEDA DI SICUREZZA**.

E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.

Revisione n. 05 del 01/01/09